

DESCRIZIONE GENERALE: Paste ad alta concentrazione formulate con pigmenti organici ed inorganici macinati in resina alchidica a solvente.

IMPIEGO: per la tinteggiatura dei prodotti S1 LUCIDO, S1 SATINATO, FERRONOTTE, PROCTILLEGNO e PROCTILLEGNO CERATO.

CARATTERISTICHE:

Codice	Denominazione	P.Sp.
00120	Nero	1,01±0,03
00123	Bianco	1,66±0,05
00125	Giallo ox	1,46±0,05
00126	Rosso ox	1,65±0,05
00127	Bruno Ox	1,66±0,05

Codice	Denominazione	P.Sp.
00303	Blue	0,94±0,03
00305	Magenta	0,97±0,03
00307	Verde	0,96±0,03
00308	Giallo vivo	1,02±0,03
00311	Rosso vivo	1,04±0,03

VISCOSITA' AL COLLAUDO: 2.000 - 6.000 cps in funzione della pasta colorante.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Prima di versare la pasta nel canestro del tintometro, o di posizionare il barattolo sul tintometro scafare, aggiungere 15 cc di PINOSOLVE e mescolare accuratamente. Per l'utilizzo ottimale la temperatura d'esercizio deve essere superiore ai 15 °C. Nel caso dei tintometri elettronici questo è assicurato dall'apposito riscaldatore.

AVVERTENZE:

-Rispettare le indicazioni sui quantitativi massimi di pasta previsti per ciascun prodotto.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +40° C) in contenitori originali sigillati capovolti. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.