



PLAYMUR codice 20400

Rev Marzo 2017

Famiglia 10
Smalti

DESCRIZIONE GENERALE: Pittura murale liscia a solvente per esterno opaca, a base di copolimeri acrilici in soluzione, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi.

IMPIEGO: Per la protezione e la finitura di facciate all'esterno. Particolarmente indicato per le applicazioni a bassa temperatura e per le condizioni climatiche di esposizione più sfavorevoli.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi e di malta bastarda.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681) Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca. (B4.A.0.B.2)

Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,67 Kg/litro \pm 0,02
Viscosità al collaudo (ASTM D2196)	: 4.500 cps \pm 500
Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251)	: 75,5 \div 77 %
Secco resina % in peso sul secco totale (UNI EN ISO 3251)	: 8,5 \pm 1
Punto di bianco (PAU06-LETTURA Y CON SPETTROFOTOMETRO)	: 85 \pm 5
Presa di sporco (UNI 10792)	: 4 (bassa)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

L'intonaco di fondo deve avere una stagionatura di almeno 28 giorni. La superficie deve essere priva di polvere, disarmenti, grassi, ecc. Gli intonaci sfarinanti o che presentano differenze di assorbimento devono essere preventivamente trattati con il fissativo a veicolo solvente ISOMUR Cod. 99400. Eventuali vecchie pitture non ben ancorate devono essere asportate prima di procedere al trattamento con fissativi.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione massima	: 3% con PINOSOLVE cod. 80100
Resa consigliata (PAU15)	: 6 – 8 m ² /litro per mano *
Pulizia Attrezzi	: con PINOSOLVE subito dopo l'uso
Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b)	: 60 – 80 micron
Essiccazione a 20°C	: 12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	: 12 ore minimo
Temperatura ambiente inferiore a 40°C	Temperatura del supporto inferiore a 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Gli intonaci devono essere stagionati ed asciutti.
- Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare su fondi gelati
- Proteggere dalla pioggia battente le superfici trattate per almeno 24 ore.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/c: COV massimo 450 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 450 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

PLAYMUR PAULIN, Pittura murale liscia a solvente per esterno opaca, a base di copolimeri acrilici in soluzione, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi, per esterno da applicare in due mani con una resa orientativa di 6 – 8 mq/litro per mano.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com