



# CLOROCAUCCIU' PER PISCINE codice 21700

Rev Marzo 2017

**Famiglia 10**  
Smalti

## DESCRIZIONE GENERALE:

Finitura protettiva a solvente essiccante ad aria a base di clorocaucciù, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi Finitura protettiva essiccante ad aria di aspetto semilucido con buona copertura e ottima resistenza all'acqua, all'usura ed agli agenti chimici a base di clorocaucciù, pigmenti e cariche micronizzate.

## IMPIEGO:

Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad acidi ed alcali diluiti.

**TIPO DI SUPPORTO:** Supporti cementizi

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)

Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente ad essiccazione fisica, semilucida (B4.A.0.A.1)

Leganti	:	clorocaucciù plastificato
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	:	1,32 Kg/litro $\pm$ 0,03
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	:	19" $\pm$ 2 in coppa Ford 8
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	:	63 - 65
Brillantezza del bianco (EN ISO 2813)	:	70 gloss circa a 60°

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO:

Il supporto deve essere perfettamente stagionato, asciutto, spolverato e pulito. Eliminare eventuali disarmanti, parti friabili o decoese con idoneo mezzo meccanico od idropulitrice ad alta pressione. Procedere alla stuccatura di eventuali alveoli, nidi d'ape, ecc. con LAMPOGRIP R900 Cod.62900 previa bagnatura del fondo. Se necessario, previa bagnatura del fondo, rasare completamente con il medesimo prodotto e rifinire con frattazzo di spugna in modo da ottenere una finitura a civile. E' fondamentale per la buona riuscita che non rimangano porosità sulla superficie.

Lasciare stagionare adeguatamente. In ogni caso attendere almeno di 5-6 giorni.

**APPLICAZIONE:** Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE. Dopo 12 ore applicare una seconda mano.

E' possibile riempire con acqua dopo almeno 48 ore dall'ultima passata.

**RIPRISTINI:** Qualora si debbano fare ripristini di superfici già trattate con il medesimo prodotto, rimuovere adeguatamente le varie incrostazioni, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due mani di Smalto con le modalità viste sopra.

**NOTE:** L'applicazione dello smalto deve essere effettuata rapidamente senza insistere eccessivamente sulla stessa zona. Eventuali spessori superiori a quelli indicati devono essere ottenuti con più applicazioni sulla precedente asciutta.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Applicazione	:	ruolo, pennello
Diluizione	:	con DILUENTE UNIVERSALE DL600 I° mano: 30 - 40% II° mano ed eventuali successive: 20 - 30 %
Pulizia attrezzi	:	con DILUENTE UNIVERSALE DL600 Codice 80600 subito dopo l'uso
Resa consigliata (PAU15)	:	7 - 8 m <sup>2</sup> /litro per mano *
Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b)	:	30 - 40 micron
Essiccazione a 20°C	:	secco al tatto inferiore a 2 ore totale 24 - 36 ore
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	12 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	:	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	:	Umidità relativa di supporto inferiore al 10%

### AVVERTENZE:

Non applicare su supporti umidi. Non applicare su supporti gelati. Il prodotto può essere rimosso per contatto prolungato con gli oli solari e si consiglia pertanto di non applicarlo sul bordo piscina

### MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

### NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

### CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

### VOCE DI CAPITOLATO:

CLOROCAUCCIU' PER PISCINE PAULIN, Finitura protettiva solvente a base di clorocaucciù, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi da applicare, previa preparazione del fondo, con un consumo di 7-8 m<sup>2</sup> /litro per mano per uno spessore di 30-40 micron.

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)