



HYDRO CERA

codice 27900

Rev Marzo 2023

Famiglia 11
Linea legno

DESCRIZIONE GENERALE: Impregnante-Finitura trasparente satinata all'acqua per legno a base di resine acriliche in emulsione, cere e filtro UV per una totale protezione all'esterno.

IMPIEGO: Come impregnante-finitura satinata non ingiallente per la protezione di qualsiasi superficie in legno dagli agenti esterni e dalle radiazioni solari.

TIPO DI SUPPORTO: Legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipo di legante | : resine acriliche in emulsione |
| Massa Volumica (EN ISO 2811-1) | : 1,03 ± 0,02 Kg/litro |
| Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D1200) | : 45" ± 3 Coppa Ford4 |
| Residuo secco in peso (EN ISO 3251) | : 37 ± 1 % |
| Brillantezza (EN ISO 2813) | : 40 ± 5 gloss a 60° |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO:

Il legno **se nuovo** deve essere carteggiato con carta abrasiva fine nella direzione della venatura; **se già verniciato** devono essere rimosse completamente le vecchie vernici con l'utilizzo di adeguati mezzi. E' possibile l'utilizzo di sverniciatori a fiamma, meccanici o chimici.

E' consigliato l'utilizzo dello sverniciatore SVERNIL che permette la rimozione pressoché totale degli smalti e delle vernici in pochi minuti. Deve essere applicato sulla zona da trattare e, quando il prodotto verniciante si solleva, va asportato completamente con una spatola assieme ai residui. Terminata la rimozione completare l'opera carteggiando con carta abrasiva fine. Eventuali piccole imperfezioni possono essere stuccate con stucco per legnonella tonalità che si avvicina di più a quella scelta per la finitura. Deve essere applicato in una o due passate se l'imperfezione lo richiede e, dopo 2-3 ore dalla seconda passata, deve essere carteggiato fino a complanarità del supporto.

Applicare una prima mano di HYDRO CERA tal quale e dopo almeno 4-6 ore, comunque su prima mano asciutta, applicare una seconda mano previa leggera carteggiatura se necessario.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

| | |
|--------------------------|--|
| Applicazione | : pennello, spruzzo, immersione |
| Diluizione | : Pronto all'uso Compatibile con Acqua |
| Pulizia Attrezzi | : Subito dopo l'uso con acqua |
| Resa consigliata (PAU15) | : 12 - 15 m ² /litro per mano * |
| Essiccazione a 20°C | : Secco al tatto: 1 - 2 ore |

| | |
|--|--|
| Intervallo tra le mani (UNI 10794) | In profondità: 36 - 48 ore |
| Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C | Almeno 2 - 3 ore |
| Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% | Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C |
| | Umidità relativa del supporto inferiore al 10% |

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

NORME DI SICUREZZA:

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/e: COV massimo 130 g/l (2010). Contenuto nel prodotto < 130 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO

HYDRO CERA PAULIN, Impregnante Finitura trasparente satinata all'acqua per legno a base di resine acriliche in emulsione contenente filtro U.V. ed additivi specifici, da applicare in una o più mani con una resa orientativa di 12 - 13 mq/litro per mano previa preparazione del fondo.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com