



# MEGACRYL SANATY

## FREE OPACO

### codice 41170

Rev Febbraio 2023

**Famiglia 01**

**Idropitture murali**

**DESCRIZIONE GENERALE:** Smalto murale acrilico superlavabile opaco per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi con contenuto di composti volatili prossimo allo zero.

Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b) ove viene richiesto che le pareti siano facili da pulire e, se necessario, da igienizzare.

Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

Contiene ioni d'argento colloidale dalla caratteristica azione antibatterica.

**IMPIEGO:** Particolarmente indicato per tinteggiare le pareti degli ambienti ad igiene controllata quali ambulatori ed ospedali; dei locali ove si manipolino alimenti quali mense, fabbriche alimentari, ristoranti, bar; degli ambienti molto trafficati quali uffici pubblici, scuole, vani scala, sale d'attesa ecc.

Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossico, può essere pulito con spugnetta morbida e detersivi neutri e igienizzato con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO® SPRAY.

**TIPO DI SUPPORTO:** Superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti sia organici che minerali, intonaci nuovi e vecchi a base cementizia, calce idraulica, malta bastarda.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,35 Kg/litro ± 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 6.000 cps ± 1.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 ± 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 57 % ± 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 35 ± 2
Emissione sostanze volatili del bianco (Normativa Francese)	: Classe A+
Emissione sostanze volatili del bianco secondo CAM	: Conforme al DM 23 Giugno 2022 n. 256 GURI n.186 del 6 Agosto 2022

#### HACCP

Cessione di odore (UNI 11021)	: zero
Presa di sporco (UNI 10792, Appendice A)	: < 0,2
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	: > 5.000 cicli
Resistenza a particolari agenti di lavaggio (UNI 10792, pt 8.2)	: Soluz. sapone liquido senza abrasivi
Resistenza a particolari agenti di disinfezione (UNI 10792, pt 8.5)	: Soluz. acq. di ipoclorito di sodio

#### Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale (pt 4.1)	: Decorazione
Tipo di legante (pt 4.2)	: Copolimero acrilico
Brillantezza (pt 5.2 - EN ISO 2813)	: < 10 a 85° (Opaco)
Dimensione massima delle particelle (Pt 5.3)	: 50 µm (fine)
Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli (Pt 5.4 EN 11998)	: < 5 µm (Classe 1)
Coprenza (Pt 5.5 EN ISO 6504-3)	: > 97 per 6 m <sup>2</sup> /l (Classe 3)

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

**Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate:** pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con lavabili:** asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con calci o tempere:** rimuovere completamente se sono presenti più strati di pitturazione successive. In caso contrario asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici a base gesso, cartongesso:** effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Ove lo si desidera, per migliorare la copertura ed il riempimento complessivo del ciclo, è possibile applicare una mano di fondo, nella stessa tinta, di FLORAL 402 o di FONDO PREPARATORE.

Applicare MEGACRYL SANATY FREE OPACO opportunamente diluito. Dopo almeno 6 ore applicare una seconda mano.

#### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE:**

Applicazione	:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione con acqua	:	20 – 30 % in volume
Resa consigliata (PAU15)	:	11 – 13 m <sup>2</sup> /litro per mano *
Spessore del film secco per mano	:	30 – 40 micron
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	almeno 6 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e +40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C	
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%	

**PULIZIA:** con l'ausilio di una spugnetta morbida applicare delicatamente il detergente sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE OPACO e risciacquare delicatamente con acqua pulita.

**IGIENIZZAZIONE:** sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE OPACO nebulizzare MUFFANO' SPRAY. Dopo qualche minuto, procedere a risciacquare delicatamente con una spugnetta morbida ed acqua pulita. Nel caso le superfici trattate siano estese aerare il locale prima di soggiornarvi.

#### **AVVERTENZE HACCP:**

MEGACRYL SANATY FREE OPACO non contiene principi antimuffa, limitarne l'uso alle superfici verticali ove siano possibili le ordinarie operazioni di pulizia.

#### **MAGAZZINAGGIO:**

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

#### **NORME DI SICUREZZA:**

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Nocivo per gli ambienti acquatici. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

#### **CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:**

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV

#### **VOCE DI CAPITOLATO:**

MEGACRYL SANATY FREE OPACO PAULIN, smalto murale acrilico superlavabile opaco per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti, cariche micronizzate, additivi e ioni d'argento colloidale, con contenuto di composti volatili prossimo allo zero da applicare in due mani con una resa orientativa di 11 – 13 mq/litro per mano. Pulibile con spugnetta morbida e detergenti neutri, igienizzabile con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO' SPRAY. Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b). CLASSIFICAZIONE EN13300: Resistenza a spazzolatura < 5 µm (Classe 1); Coprenza > 97 per 6 m<sup>2</sup>/l (Classe 3). Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. L'emissione di sostanze volatili si riferisce al Bianco ed alle Basi. Non testato per le tinte*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*





# MEGACRYL SANATY

## FREE SATINATO

### codice 41180

Rev Febbraio 2023

**Famiglia 01**  
Idropitture murali

**DESCRIZIONE GENERALE:** Smalto murale acrilico superlavabile satinato per interni a base di copolimeri acrilici, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi.

Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b) ove viene richiesto che le pareti siano facili da pulire e, se necessario, da igienizzare.

Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

Contiene ioni d'argento colloidale dalla caratteristica azione antibatterica.

**IMPIEGO:** Particolarmente indicato per tinteggiare le pareti degli ambienti ad igiene controllata quali ambulatori ed ospedali; dei locali ove si manipolino alimenti quali mense, fabbriche alimentari, ristoranti, bar; degli ambienti molto trafficati quali uffici pubblici, scuole, vani scala, sale d'attesa ecc.

Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossico, può essere pulito con spugnetta morbida e detergenti neutri e igienizzato con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO' SPRAY.

**TIPO DI SUPPORTO:** Superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti sia organici che minerali intonaci nuovi e vecchi a base cementizia, calce idraulica, malta bastarda.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	:	1,30 Kg/litro $\pm$ 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	:	9.500 cps $\pm$ 1.000
pH al collaudo (UNI 8311)	:	8,5 $\pm$ 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	:	56 % $\pm$ 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	:	35 $\pm$ 2
Emissione sostanze volatili del bianco (Normativa Francese)	:	Classe A+
Emissione sostanze volatili del bianco secondo CAM	:	Conforme al DM 23 Giugno 2022 n. 256 GURI n.186 del 6 Agosto 2022

#### HACCP

Cessione di odore (UNI 11021)	:	< 1
Presenza di sporco (UNI 10792, Appendice A)	:	< 0,2
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	:	> 10.000 cicli
Resistenza a particolari agenti di lavaggio (UNI 10792, pt 8.2)	:	Soluz. sapone liquido senza abrasivi
Resistenza a particolari agenti di disinfezione (UNI 10792, pt 8.5)	:	Soluz. acq. di benzalconio cloruro

#### Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale (pt 4.1)	:	Decorazione
Tipo di legante (pt 4.2)	:	Copolimero acrilico
Brillantezza (pt 5.2 - EN ISO 2813)	:	< 10 a 60°; 27 $\pm$ 5 a 85°
Dimensione massima delle particelle (Pt 5.3)	:	50 $\mu$ m
Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli (Pt 5.4 EN 11998)	:	< 5 $\mu$ m (Classe 1)
Coprenza (Pt 5.5 EN ISO 6504-3)	:	> 97 per 6 m <sup>2</sup> /l (Classe 3)

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO

**Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate:** pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con lavabili:** asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con calci o tempere:** rimuovere completamente se sono presenti più strati di pittura successive. In caso contrario asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici a base gesso, cartongesso:** effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Ove lo si desidera, per migliorare la copertura ed il riempimento complessivo del ciclo, è possibile applicare una mano di fondo, nella stessa tinta, di FLORAL 402 o di FONDO PREPARATORE.

Applicare MEGACRYL SANATY FREE SATINATO opportunamente diluito. Dopo almeno 6 ore applicare una seconda mano.

#### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE:**

Applicazione	:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione con acqua	:	20 – 30 % in volume
Resa consigliata (PAU15)	:	11 – 13 m <sup>2</sup> /litro per mano *
Spessore del film secco per mano	:	30 – 40 micron
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	almeno 6 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C	
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%	

**PULIZIA:** con l'ausilio di una spugnetta morbida applicare delicatamente il detergente sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE SATINATO e risciacquare delicatamente con acqua pulita.

**IGIENIZZAZIONE:** sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE SATINATO nebulizzare MUFFANO' SPRAY. Dopo qualche minuto procedere a risciacquare delicatamente con una spugnetta morbida ed acqua pulita. Nel caso le superfici trattate siano estese aerare il locale prima di soggiornarvi.

#### **AVVERTENZE HACCP:**

MEGACRYL SANATY FREE SATINATO non contiene principi antimuffa, limitarne l'uso alle superfici verticali ove siano possibili le ordinarie operazioni di pulizia.

#### **MAGAZZINAGGIO:**

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

#### **NORME DI SICUREZZA:**

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Nocivo per gli ambienti acquatici. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

#### **CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:**

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV

#### **VOCE DI CAPITOLATO:**

MEGACRYL SANATY FREE SATINATO PAULIN, smalto murale acrilico superlavabile satinato per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti, cariche micronizzate, additivi e ioni d'argento colloidale, con contenuto di composti volatili prossimo allo zero, da applicare in due mani con una resa orientativa di 11 – 13 mq/litro per mano. Pulibile con spugnetta morbida e detergenti neutri, igienizzabile con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO' SPRAY. Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b). CLASSIFICAZIONE EN13300: Resistenza a spazzolatura < 5 µm (Classe 1); Coprenza > 97 per 6 m<sup>2</sup>/l (Classe 3). Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. L'emissione di sostanze volatili si riferisce al Bianco ed alle Basi. Non testato per le tinte*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*





# MEGACRYL SANATY

## FREE LUCIDO

codice 41190

Rev Febbraio 2023

**Famiglia 01**  
Idropitture murali

**DESCRIZIONE GENERALE:** Smalto murale acrilico superlavabile lucido per interni a base di copolimeri acrilici, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi.

Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b) ove viene richiesto che le pareti siano facili da pulire e, se necessario, da igienizzare.

Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

Contiene ioni d'argento colloidale dalla caratteristica azione antibatterica.

**IMPIEGO:** Particolarmente indicato per tingeggiare le pareti degli ambienti ad igiene controllata quali ambulatori ed ospedali; dei locali ove si manipolino alimenti quali mense, fabbriche alimentari, ristoranti, bar; degli ambienti molto trafficati quali uffici pubblici, scuole, vani scala, sale d'attesa ecc.

Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossico, può essere pulito con spugnetta morbida e detergenti neutri e igienizzato con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO® SPRAY.

**TIPO DI SUPPORTO:** Superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti sia organici che minerali intonaci nuovi e vecchi a base cementizia, calce idraulica, malta bastarda.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,30 Kg/litro $\pm$ 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 8.000 cps $\pm$ 1.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 $\pm$ 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 51 % $\pm$ 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 44 $\pm$ 2
Emissione sostanze volatili del bianco (Normativa Francese)	: Classe A+
Emissione sostanze volatili del bianco secondo CAM	: Conforme al DM 23 Giugno 2022 n. 256 GURI n.186 del 6 Agosto 2022

### HACCP

Cessione di odore (UNI 11021)	: < 1
Presenza di sporco (UNI 10792, Appendice A)	: < 0,2
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	: > 10.000 cicli
Resistenza a particolari agenti di lavaggio (UNI 10792, pt 8.2)	: Soluz. sapone liquido senza abrasivi
Resistenza a particolari agenti di disinfezione (UNI 10792, pt 8.5)	: Soluz. acq. di benzalconio cloruro

### Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale (pt 4.1)	: Decorazione
Tipo di legante (pt 4.2)	: Copolimero acrilico
Brillantezza (pt 5.2 - EN ISO 2813)	: $\geq$ 60 a 60°
Dimensione massima delle particelle (Pt 5.3)	: 50 $\mu$ m (fine)
Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli (Pt 5.4 EN 11998)	: < 5 $\mu$ m (Classe 1)
Coprenza (Pt 5.5 EN ISO 6504-3)	: > 97 per 6 m <sup>2</sup> /l (Classe 3)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO

**Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate:** pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con lavabili:** asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già pitturate con calci o tempere:** rimuovere completamente se sono presenti più strati di pitturazione successive. In caso contrario asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici a base gesso, cartongesso:** effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Ove lo si desidera, per migliorare la copertura ed il riempimento complessivo del ciclo, è possibile applicare una mano di fondo, nella stessa tinta, di FLORAL 402 o di FONDO PREPARATORE.

Applicare MEGACRYL SANATY FREE LUCIDO opportunamente diluito. Dopo almeno 6 ore applicare una seconda mano.

#### CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione con acqua	:	20 – 30 % in volume
Resa consigliata (PAU15)	:	11 – 13 m <sup>2</sup> /litro per mano *
Spessore del film secco per mano	:	30 – 40 micron
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	almeno 6 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C	

Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%      Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

**PULIZIA:** con l'ausilio di una spugnetta morbida applicare delicatamente il detergente sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE LUCIDO e risciacquare delicatamente con acqua pulita.

**IGIENIZZAZIONE:** sulla parete su cui è stato applicato il MEGACRYL SANATY FREE LUCIDO nebulizzare MUFFANO' SPRAY. Dopo qualche minuto procedere a risciacquare delicatamente con una spugnetta morbida ed acqua pulita. Nel caso le superfici trattate siano estese aerare il locale prima di soggiornarvi.

#### AVVERTENZE HACCP:

MEGACRYL SANATY FREE LUCIDO non contiene principi antimuffa, limitarne l'uso alle superfici verticali ove siano possibili le ordinarie operazioni di pulizia.

#### MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

#### NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Nocivo per gli ambienti acquatici. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

#### CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV

#### VOCE DI CAPITOLATO:

MEGACRYL SANATY FREE LUCIDO PAULIN, smalto murale acrilico superlavabile lucido per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti, cariche micronizzate, additivi e ioni d'argento colloidale, con contenuto di composti volatili prossimo allo zero, da applicare in due mani con una resa orientativa di 11 – 13 mq/litro per mano. Pulibile con spugnetta morbida e detergenti neutri e igienizzabile con ipoclorito di sodio tipo MUFFANO' SPRAY. Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Allegato II, Capitolo II, punto 1 b). CLASSIFICAZIONE EN13300: Resistenza a spazzolatura < 5 µm (Classe 1); Coprenza > 97 per 6 m<sup>2</sup>/l (Classe 3). Emissioni di sostanze volatili, del bianco, conformi a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. L'emissione di sostanze volatili si riferisce al Bianco ed alle Basi. Non testato per le tinte*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

