

DESCRIZIONE GENERALE: Pittura a spessore ad effetto bucciato ruvido, di granulometria massima 0,3 mm, idrorepellente per esterni ed interni, a base a base di copolimeri acrilici, sabbia, inerti micronizzati, pigmenti resistenti alla luce ed additivi.

IMPIEGO: Come rivestimento di pareti di edifici dove sia richiesta una pregevole finitura ad effetto bucciato ruvido; dotato di ottima di resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine ed all'acqua piovana.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi, di malta bastarda, vecchie pitture e rivestimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione EN 1062-1^(*): G3.E3.S2.V2.W2.A0.C0

Classificazione per impiego finale (pt 3)	: Decorazione e protezione
Tipo di legante (pt 4)	: Copolimero acrilico in emuls. acq.
Brillantezza (pt5- EN ISO 2813) PAU09	: < 5 Gloss a 85° (G3-opaca)
Spessore medio del film secco (pt5-calcolato dai consumi)	: 150-200 µm (E3)
Grana massima (pt5-specifiche tecniche m.p.)	: 300 µm (S2- media)
Permeabilità al vapore (pt5- EN ISO 7783-2)	: < 0,3 m per 200µm (V2-media)
Permeabilità all'acqua (pt5- EN 1062-3)	: < 0,2 Kg/m ² x h ^{0,5} (W2-media)
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,65 Kg/litro ± 0,05
Viscosità di finitura al collaudo (ASTM D2196)	: 35.000 cps ± 3.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 ± 0,5
Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251)	: 83 % ± 2
Secco resina % in peso sul secco totale (UNI EN ISO 3251)	: 9 ± 0,5

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate. Pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo ISOMUR o FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Superfici murali già rivestite e/o parzialmente degradate. Asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Effettuare eventuali ripristini d'intonaco e/o stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare stagionare. Applicare una mano di FIXACRIL su tutta la superficie ed attendere 12 ore.

Per una migliore finitura estetica, se il fondo è leggermente irregolare applicare una mano di fondo uniformante SEVEN, se molto irregolare rasare con LAMPOCIVIL R632 e lasciare stagionare per 10 giorni. Alternativamente, sverniciare le vecchie pitture/rivestimenti con SVERNIL, lavare con idropulitrice a vapore, stuccare ripristinando la planarità dell'intonaco con idoneo prodotto della gamma, fissare con ISOMUR tutta la superficie.

Superfici interne a base gesso, cartongesso: effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER. Applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Applicare RULL COAT opportunamente diluito con pennello o rullo di pelo e rifinire con rullo di spugna.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	pennello, rullo; rifinire con rullo di spugna
Diluizione con acqua	:	tal quale o leggermente diluito (1-2%)
Resa consigliata (PAU15)	:	1,2- 1,5 Kg/ m ² **
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	/
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C	
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%	

AVVERTENZE:

- Gli intonaci devono essere stagionati ed asciutti.
- Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore le superfici trattate.
- Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
- Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Contenuto nel prodotto < 30 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

RULL COAT PAULIN, Pittura a spessore ad effetto bucciato ruvido classificazione EN1062-1: G3.E3.S2.V2.W2.A0.C0, idrorepellente di granulometria massima di 0,3 mm, per esterni ed interni, a base di copolimeri acrilici, sabbia, inerti micronizzati, pigmenti resistenti alla luce ed additivi da applicare in una mano a pennello o a rullo e rifinire con rullo di spugna con un consumo orientativo di 1,2 – 1,5 Kg/ m².

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La classificazione è stata effettuata sul bianco. I colorati potrebbero discostarsi leggermente dai valori indicati*

*** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com