

DESCRIZIONE GENERALE: Idropittura traspirante viniletilenil-silossanica idrorepellente per interno, inodore, coprente, molto opaca, extra bianca esente da plastificanti, coalescenti e formaldeide con contenuto di composti volatili prossimo allo zero. A base di resina viniletilenica in emulsione acquosa, additivi silossanici, biossido di titanio e cariche micronizzate. E' conforme a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

IMPIEGO: Come finitura opaca per pareti murali quando viene richiesta una idropittura traspirante ed idrorepellente di ottima copertura ed estrema facilità di applicazione. Ottima come finitura per cicli di deumidificazione all'interno.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi, di malta bastarda, calce idraulica, gesso e cartongesso, vecchie pitture

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,65 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 17.000 cps \pm 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 68 % \pm 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 5 \pm 0,5
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d'acqua (μ)	: < 100
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783-2)	: < 0,02 m per120 μ m secchi (V1-alta)
Emissioni sostanze volatili *	: CLASSE A +
(Tabella D dell'allegato I dell'Arretè del 19/04/11 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/11)	
Contenuto sostanze volatili e metalli pesanti	: Conforme al DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale (pt 4.1)	: Decorazione
Tipo di legante (pt 4.2)	: Copolimero viniletilenico
Brillantezza (pt 5.2 - EN ISO 2813)	: < 5 Gloss a 85° (Molto opaco)
Dimensione massima delle particelle (Pt 5.3)	: 50 μ m (fine)
Resistenza spazzolatura ad umido 40 cicli (Pt 5.4 EN 11998)	: < 50 μ m (Classe 4)
Coprenza (Pt 5.5 EN ISO 6504-3)	: > 98,5 per 5 m ² /l (Classe 2)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate: pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo IDROTAK FREE o FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Superfici murali già pitturate con lavabili: asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di IDROTAK FREE o FIXACRIL ed attendere 12 ore

Superfici murali già pitturate con calci o tempere: rimuovere completamente se sono presenti più strati di pitturazione successive. In caso contrario asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze. Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID. Effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Superfici a base gesso, cartongesso: effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER; applicare una mano di FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Applicare SILOXI FREE opportunamente diluito. Dopo almeno 4 ore applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione con acqua	: 30 – 40 % in volume la prima mano 20 – 30 % in volume le mani successive
Resa consigliata (PAU15)	: 7 – 9 m ² /litro per mano **
Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b)	: 50 – 65 micron
Essiccazione a 20°C	: 12 ore
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	: almeno 4 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa di supporto inferiore al 10%

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.

VOCE DI CAPITOLATO:

SILOXI FREE PAULIN, Idropittura traspirante ed idrorepellente per interno, esente da plastificanti, coalescenti e formaldeide. A base di resina viniletilenica in emulsione acquosa, additivi silossanici, biossido di titanio e cariche micronizzate, da applicare in due mani con una resa orientativa di 7– 9 mq/litro per mano.

Emissione di sostanze volatili: classe A+. Classificazione EN13300: Resistenza a spazzolatura < 50 µm (Classe 4); Coprenza > 98,5 per 5 m²/l (Classe 2).

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.

** Riferito al Bianco ed alla Base. Non testato per le tinte*

*** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

