



# BUCCIATO INTERNO codice 50300

Rev Settembre 2017

**Famiglia 02**  
Rivestimenti

**DESCRIZIONE GENERALE:** Pittura a spessore ad effetto bucciato fine per interni a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, farina di quarzo, cariche micronizzate ed additivi.

**IMPIEGO:** Come rivestimento ad effetto bucciato, per vani scale, corridoi, aule, piscine, ospedali, ecc. Si consiglia la sovraverniciatura con smalti murali lucidi all'acqua o sintetici.

**TIPO DI SUPPORTO:** Intonaci cementizi e di malta bastarda, gesso e cartongesso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681): Pittura a spessore, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisica, opaco. (C4.C.0.A.2)

Tipo di legante	: Vinilversatato
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,60 Kg/litro $\pm$ 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 35.000 cps $\pm$ 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 $\pm$ 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 76 % $\pm$ 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 11,5 $\pm$ 1
Granulometria massima (EN ISO 1524)	: 50 micron

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID.

**Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate.** Pulire asportando ogni traccia di polvere. Eseguire eventuali stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL o di IDROTAK FREE ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già rivestite con vecchie pitture:** rimuovere completamente se sono presenti più strati di pittura successive. Asportare le parti decoese, effettuare eventuali ripristini d'intonaco e/o stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL su tutta la superficie ed attendere 12 ore.

**Superfici a base gesso, cartongesso:** effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER, applicare 508 QUARZ diluito come mano di fondo ed attendere 12 ore.

Applicare BUCCIATO INTERNO in modo omogeneo con frattazzo, rullo di pelo o pennello. Rifinire con il rullo di spugna fino ad ottenere una buccia omogenea; l'ultima rullata va effettuata sempre nella stessa direzione. L'eventuale sovraverniciatura con smalti all'acqua o sintetici va effettuata dopo 24 ore

### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE:**

Applicazione	: pennello rullo; rifinitura con rullo di spugna
Diluizione con acqua	: tal quale o leggermente diluito
Resa consigliata (PAU15)	: 1 – 1,2 Kg/ m <sup>2</sup> *
Essiccazione a 20°C	: 12 ore circa
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

### **MAGAZZINAGGIO:**

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

### **NORME DI SICUREZZA:**

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

### **CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:**

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Contenuto nel prodotto < 30 g/l di COV.

### **VOCE DI CAPITOLATO:**

**BUCCIATO INTERNO PAULIN**, pittura a spessore ad effetto bucciato fine per interni a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, farina di quarzo, cariche micronizzate ed additivi da applicare con frattazzo, pennello o rullo e rifinire con rullo di spugna con una resa orientativa di 1 - 1,2 Kg/mq

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)