



# MEGACRYL RULLATO codice 50600

Rev Settembre 2017

**Famiglia 02**  
Rivestimenti

**DESCRIZIONE GENERALE:** Pittura a spessore lucida ad effetto bucciato fine per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi.

**IMPIEGO:** Come rivestimento a finire, molto lucido, ad effetto bucciato fine per vani scale, corridoi, scuole, piscine, ospedali, laboratori. Ottima la resistenza al lavaggio, da eseguire con spugna non abrasiva utilizzando acqua e detersivi neutri.

**TIPO DI SUPPORTO:** Intonaci cementizi, di malta bastarda, gesso e cartongesso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681): Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisica, semilucido. (C4.C.0.A.1)

Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,17 Kg/litro $\pm$ 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 32.000 cps $\pm$ 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 $\pm$ 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 47 % $\pm$ 2
Secco resina % in peso sul secco totale (UNI EN ISO 3251)	: 57 $\pm$ 2
Punto di bianco (PAU06 -LETTURA Y CON SPETTROFOT.)	: 92 $\pm$ 1
Granulometria massima (EN ISO 1524)	: 20 micron
Presa di sporco (UNI 10792)	: < 0,5 (molto bassa)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	: > 30.000
Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli (EN 11998)	: < 5 $\mu$ m

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID.

**Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate:** pulire asportando ogni traccia di polvere. Eseguire eventuali stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

**Superfici murali già rivestite con vecchie pitture:** asportare le parti decoese, effettuare eventuali ripristini d'intonaco e/o stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare. Applicare una mano di fissativo su tutta la superficie.

**Superfici a base gesso, cartongesso:** effettuare eventuali stuccature con KARTOFULLER, applicare 508 QUARZ diluito come mano di fondo ed attendere 12 ore.

Applicare MEGACRYL RULLATO in modo omogeneo con il rullo di pelo o con il pennello. Rifinire con il rullo di spugna fino ad ottenere una buccia omogenea; l'ultima rullata va effettuata sempre nella stessa direzione.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	pennello rullo; rifinitura con rullo di spugna
Diluizione con acqua	:	tal quale o leggermente diluito
Resa consigliata (PAU15)	:	1 – 2 m <sup>2</sup> /litro in funzione del tipo di buccia desiderata *
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C		Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%		Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

## MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

## NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

## CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/b: COV massimo 100 g/l (2010). Contenuto nel prodotto < 100 g/l di COV.

## VOCE DI CAPITOLATO:

MEGACRYL RULLATO PAULIN, pittura a spessore lucida ad effetto bucciato fine per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, da applicare con con il rullo di pelo o con il pennello e rifinire con rullo di spugna con una resa compresa tra 1 – 2 m<sup>2</sup>/litro in funzione del tipo di buccia desiderata.

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)