

DESCRIZIONE GENERALE: Stucco all'acqua per legno prodotto nelle tonalità dei legni più in uso per mobili e serramenti, a base di resine vinilversatiche, standolio, cariche micronizzate, pigmenti ed additivi.

IMPIEGO: Per la stuccatura, nell'uso professionale, di mobili, serramenti, impiallaccature in legno prima della verniciatura. Prodotto nelle tonalità dei legni più in uso, serve a mascherare perfettamente le imperfezioni, le scheggiature e le fessure del legno.

TIPO DI SUPPORTO: Legno nudo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)	Stucco per strato intermedio, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco. (E3.C.0.A.2)
Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,85 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo PAU03 (ASTM D2196)	: 960.000 cps \pm 40.000
pH al collaudo PAU05 (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso PAU02 (UNI EN ISO 3251)	: 78 % \pm 2
Secco resina % in peso sul secco totale PAU02 (UNI EN ISO 3251)	: 5 % \pm 1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO:

Il supporto deve essere perfettamente pulito e asciutto. Particelle di legno o vecchie pitture preesistenti facilmente distaccabili presenti, vanno asportate meccanicamente.

Applicare il prodotto e lasciare asciugare. Procedere quindi alla carteggiatura per eliminare gli eccessi di prodotto applicato ed asportare molto bene i residui.

Il LAMPOSTUCCO TINTE LEGNO è sovraverniciabile dopo essiccazione con Smalti Sintetici, con gli Impregnanti per Legno e con le Flating tradizionali.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	spatola
Diluizione con acqua	:	Pronto all'uso. Possibile leggera diluizione (1-2%)
Resa consigliata PAU15	:	1 Kg/m ² *
Spessore del film secco complessivo PAU16 (ISO 2808 - 5b)	:	300 micron circa
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Carteggiatura della rasatura	:	dopo 2 - 3 ore
Intervallo tra le mani PAU18	:	almeno 12 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C		Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%		Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Nella stuccatura ad alti spessori il prodotto durante l'essiccazione può tendere a screpolare, nel qual caso si consiglia una successiva rasata.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (Contenuto COV):

Cat.A/g: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com