



SIGNALGUM

RIFR. BIANCO

codice 74402

Rev Marzo 2017

Famiglia 10
Smalti

DESCRIZIONE GENERALE: Pittura spartitraffico rifrangente bianco per segnaletica stradale orizzontale contenente il 30% in peso di microsferi. Esente da cromo, piombo e cadmio. Per uso professionale.

IMPIEGO: Spartitraffico per strade asfaltate o cementate. Le sfere cave contenute, rifrangendo la luce ne migliorano la visibilità

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante	: alchidico - clorocaucciù
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,68 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura (ASTM D1200)	: 21 " circa in coppa Ford/8
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 80 % \pm 2

TIPO DI SUPPORTO: Cemento, asfalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: L'asfalto od il cemento devono essere perfettamente puliti, asciutti e possibilmente privi di sabbia o polvere

DILUIZIONE: 5 % circa

TIPO DI DILUENTE: Diluente per SIGNALGUM Cod. 80500

CONSUMO TEORICO: 0,450 Kg/m² circa

SPESSORE DEL FILM SECCO: 200 micron circa

APPLICAZIONE: A spruzzo con apposite macchine. Possibile a pennello o a rullo

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +5 °C e +40 °C.

UMIDITA' RELATIVA: < 80 %.

ESSICCAZIONE A 20° C : Pedonabile dopo 1 ora circa (dato variabile a seconda della temperatura).

SOVRAVERNICIATURA: Dopo almeno 1 ora a 20° C.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +35° C) in contenitori originali sigillati. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com