



MARMOLADA ANTICO codice 88200

Rev Marzo 2017

Famiglia 02
Rivestimenti

DESCRIZIONE GENERALE: Rivestimento murale liscio ad effetto semilucido costituito da grassello di calce modificato, terre coloranti naturali e cariche minerali inerti.

IMPIEGO: Come finitura di pregio traslucida sia all'interno che all'esterno quando si desideri un prodotto "antico" dalle caratteristiche moderne. Data la sua composizione naturale e la sua traspirabilità il prodotto è indicato per il restauro dei centri storici. Il MARMOLADA ANTICO può essere lucidato facilmente.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci finiti a civile fine a base calce idraulica, di malta bastarda, MARMORAS, intonaco a calce, gesso, cartongesso, vecchie pitture.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681): Stucco per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo, semilucido. (E4.C.0.C.1)

Tipo di legante	: Grassello di calce modificato
Contenuto di organico	: < 5% (sul prodotto tal quale)
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,55 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 43.000 cps \pm 3.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 13 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 67 % \pm 2
Granulometria massima (EN 1015 -1)	: 100 micron
Spessore d'aria equivalente Sd (EN ISO 7783-2)	: < 0,01 m (per 300 μ m secchi)
Classif. grado di trasm. vapore d'acqua: (EN ISO 7783-2)	: Classe I (alto)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Finitura a civile fine esente da rappezzati: nel caso sia sfarinante, applicare una mano di FIXACRIL diluito fino a 3:1 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. Verificare la giusta diluizione preventivamente in modo che l'intonaco rimanga assorbente anche dopo l'applicazione del fissativo.

Finitura a civile fine con rappezzati: nel caso sia sfarinante, applicare una mano di FIXACRIL. Rasare tutta la superficie con PAULINSANA RAS R550 ed attendere 10 giorni.

Gesso: carteggiare con carta abrasiva fine e pulire accuratamente dalla polvere.

Cartongesso: applicare una mano di pittura al quarzo della gamma diluita opportunamente

Vecchie pitture: se incoerenti o friabili rimuoverle completamente, fissare con FIXACRIL, stuccare con idoneo prodotto della gamma, applicare una mano di pittura al quarzo della gamma, opportunamente diluita.

Applicare MARMOLADA 88200 in piu' passate. L'ultima passata va lucidata prima che essicchi completamente per ottenere l'effetto marmorino.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	frattazzo d'acciaio
Diluizione con acqua	:	tal quale o leggermente diluito (1-2%)
Resa consigliata (PAU15)	:	1 Kg /m ² per due mani *
Spessore del film secco (ISO 2808 - 5b)	:	300 micron
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa.
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	12 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C	
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%	

AVVERTENZE:

- Gli intonaci contenenti cemento devono essere perfettamente stagionati.
- Ove l'intonaco abbia scabrosità superiori a 0,3 mm, applicare una o due passate di MARMORAS per pareggiare il fondo.
- Le caratteristiche finali si ottengono a completamento della carbonatazione della calce dopo 2-3 settimane.
- Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
- Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici.
- Per applicazioni su malta fina verificare preventivamente l'ancoraggio in quanto si potrebbero manifestare fenomeni di distacco della stessa dall'intonaco di fondo.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40° C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

NORME DI SICUREZZA:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

VOCE DI CAPITOLATO:

MARMOLADA ANTICO PAULIN, rivestimento minerale liscio ad effetto semilucido, costituito da grassello di calce modificato con promotori di adesione, inerti finissimi e pigmenti inorganici; da applicare su intonaci finiti a civile fine a base di calce idraulica o malta bastarda, gesso, cartongesso, MARMORAS in due o più mani con un consumo di circa 1 Kg/m² previa preparazione del fondo.

*-Vengono indicate le specifiche interne utilizzate (PAU) e le Normative di riferimento da cui sono state ricavate
-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

