

DESCRIZIONE GENERALE: Fondo murale liscio all'acqua a base di resine acriliche, inerti micronizzati, pigmenti ed additivi. Bianco, molto coprente, colorabile con sistema tintometrico PAULIN STA.

IMPIEGO: Uniforma gli assorbimenti del fondo e migliora l'adesione e la resa colorimetrica del prodotto di finitura. Idoneo per interni ed esterni.

TIPO DI SUPPORTO: Cartongesso, intonaci cementizi e di malta bastarda, mattoni, gesso

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,55 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 14.000 cps \pm 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 63 % \pm 2

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe o alghe è necessario bonificare la superficie con una o due mani di BIOCID Cod. 99200, spazzolare perfettamente. Stuccare le imperfezioni. Qualora il fondo necessiti di essere consolidato applicare preventivamente, su superficie già pulita, FIXACRIL o ISOMUR. Procedere quindi all'applicazione di R&S392

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo.
Diluizione con acqua	: 20 – 30 % in volume
Resa consigliata (PAU15)	: 9 – 11 m ² /litro per mano *
Essiccazione completa a 20°C	: 12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	: almeno 6 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti umidi.
- Prima di applicare il prodotto, asportare le vecchie pitture a calce, traspiranti o tempere, se presenti più strati.
- Non deve essere utilizzato su intonaci che si presentano friabili in profondità; in tal caso si deve prima intervenire con ISOMUR Cod. 99400 o FIXACRIL Cod. 92300.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° e +40° C. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Primer fissativi. Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/h): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

**La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com