

DESCRIZIONE GENERALE:

Paste Universali semifluide ad elevata concentrazione di pigmenti. Le Paste Universali sono stabili nel tempo, non seccano, sono pronte all'uso e sono ideali per colorare mediante semplice mescolazione qualsiasi prodotto verniciante. Tutte le tinte sono miscelabili tra loro.

IMPIEGO:

Tinteggiatura di idropitture lavabili, tempere, smalti all'acqua, smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, ecc., per ottenere tinte pastello o modificare leggermente le tinte esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice	Descrizione	Natura pigmento	Residuo secco	Peso specifico Kg/litro
91701	Pasta Universale Bianco	Inorganica	58% ± 2	1,90 ± 0,05
91702	Pasta Universale Giallo Ox	Inorganica	52% ± 2	1,64 ± 0,05
91703	Pasta Universale Arancio	Inorganica	50% ± 2	1,70 ± 0,05
91704	Pasta Universale Rosso Ox	Inorganica	55% ± 2	1,70 ± 0,05
91705	Pasta Universale Terra B	Inorganica	55% ± 2	1,74 ± 0,05
91706	Pasta Universale Terra V	Inorganica	43% ± 2	1,40 ± 0,05
91710	Pasta Universale Nero	Inorganica	40% ± 2	1,55 ± 0,05
91721	Pasta Universale Verde Ox	Inorganica	55% ± 2	1,67 ± 0,05

NOTA:Le Paste costituite da pigmenti di natura inorganica permettono ottima resistenza all'esterno ed agli alcali e quindi possono essere utilizzati per tinteggiare qualsiasi tipo di prodotto verniciante compresi anche quelli a base di calce o silicati, per ottenere tinte pastello partendo dal bianco o per modificare leggermente i colorati. Non superare il 2% massimo di aggiunta sul prodotto finito.

91711	Pasta Universale Bleu	Organica	21 % ± 2	1,15 ± 0,05
91712	Pasta Universale Giallo CR	Organica	32 % ± 2	1,17 ± 0,05
91713	Pasta Universale Giallo L	Organica	32 % ± 2	1,17 ± 0,05
91720	Pasta Universale Rosso S	Organica	32 % ± 2	1,25 ± 0,05
91722	Pasta Universale Verde B	Organica	25 % ± 2	1,60 ± 0,05

NOTA:Le Paste costituite da pigmenti di natura organica non possono essere utilizzate per tinteggiare idropitture per esterno e rivestimenti e prodotti a base di silicati e calce.

MODALITA' D'USO:

Agitare il barattolo prima dell'uso in modo da rimescolare la Pasta Universale. Dopo l'aggiunta al prodotto desiderato, omogeneizzare molto bene mediante un'accurata ed energica agitazione.

AVVERTENZE:

- Si consiglia di non superare in nessun caso il dosaggio del 5% in peso (3% in volume).
- Nel caso si desideri ottenere tonalità più scure si rimanda ai sistema tinto metrico Aziendale STASU

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° C e +35° C. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com