

DESCRIZIONE GENERALE:

Fissativo all'acqua isolante, pigmentato ad alta copertura a base di copolimeri acrilici, sabbie, quarzo, pigmenti, additivi. Può essere tinteggiato con il sistema tintometrico STA
Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 rilasciato in data 13/06/2018, ciclo di coibentazione termica a cappotto (ETAG 004).

IMPIEGO: Come isolante per superfici murali tradizionali e cementizie poste all'esterno, quando si vuole aggiungere alle prestazioni di un fissativo una buona copertura e una base ancorante per le mani successive. Utilizzabile nei cicli di coibentazione termica a cappotto PAULIN

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)	Vernice per strato di impregnazione, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca. (B0.C.0.A.0)
Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,47 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 20.000 \pm 2.000
pH (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 68 % \pm 1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe o alghe è necessario bonificare la superficie con una o due mani di BIOCID Cod. 99200, spazzolare perfettamente dopo essiccazione e successivamente applicare FIXACRIL PIGMENTATO. Qualora il fondo necessiti di essere consolidato applicare preventivamente, su superficie già pulita, FIXACRIL o ISOMUR.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione con acqua	: fino al 20% massimo
Resa consigliata (PAU15)	: 8 - 10 m ² /litro per una mano *
Essiccazione a 20°C	: 12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 18794)	: 6 - 8 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti umidi.
- Prima di applicare il prodotto, asportare le vecchie pitture a calce, traspiranti o tempere, se presenti più strati.
- Non deve essere utilizzato su intonaci che si presentano friabili in profondità; in tal caso si deve prima intervenire con ISOMUR Cod. 99400 o FIXACRIL Cod. 92300.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Cat.A/h: COV max 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

FIXACRIL PIGMENTATO PAULIN, fissativo isolante all'acqua pigmentato, ad alta copertura a base di copolimeri acrilici, sabbie, quarzo, pigmenti, additivi, per esterni ed interni da applicare in una mano con una resa di circa 8-10 m²/litro idoneo all'impiego su intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo. Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 rinnovato in data 13/06/2018

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com