



FACCIA A VISTA OPACO codice 99000

Rev Marzo 2017

Famiglia 05
Protettivi trasparenti

DESCRIZIONE GENERALE:

Trasparente a solvente idrorepellente insaponificabile per il consolidamento e la protezione di superfici murali all'esterno.

IMPIEGO:

Data la sua eccellente adesione e l'altissima resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni molto aggressive, viene consigliato come consolidante con azione protettiva per superfici in cemento, cotto, mattoni faccia a vista, monumenti in marmo, statue e superfici murali in genere. Protegge dalle infiltrazioni d'acqua evitando la formazione di macchie e screpolature.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaco cementizio, cemento, marmo, mattoni in cotto, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante:	resine acriliche
Peso specifico al collaudo:	0,85 ± 0,01 Kg/litro
Viscosità al collaudo a 20° C:	12 ± 1" in coppa Ford 4
Residuo secco in peso:	12,5 % ± 0,2

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

TIPO DI DILUENTE: Compatibile con PINOSOLVE cod. 80100.

RESA CONSIGLIATA: 10 – 15 m²/litro per mano*.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano cresciute di muffa, alghe o licheni è necessario bonificare la superficie con una o due mani di BIOCID Cod. 99200, spazzolare perfettamente dopo essiccazione e successivamente applicare FACCIA A VISTA OPACO.

APPLICAZIONE:	Pennello, rullo.
PULIZIA ATTREZZI:	Con PINOSOLVE Cod. 80100
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:	tra +5° e +35° C.
UMIDITA' RELATIVA:	< 80 %.
ESSICCAZIONE:	12 ore.
SOVRAVERNICIATURA:	12 ore.

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti umidi.
- Verificare preventivamente, con prove in cantiere, che l'effetto estetico corrisponda a quello desiderato.
- La sovrapposizione di più mani fa aumentare la brillantezza finale.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (tra +5°C e +40°C) in contenitori originari sigillati. Tenere lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Cat.A/h: COV max 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

