

DESCRIZIONE GENERALE: Liquido altobollente miscelabile con acqua e compatibile con tutti i rivestimenti murali a spessore.

IMPIEGO: Da miscelarsi con rivestimenti a spessore onde evitare, a causa della temperatura elevata o del forte vento, la essiccazione superficiale troppo rapida che ne comprometterebbe la stesura e quindi l'estetica finale.

PESO SPECIFICO: $1,04 \pm 0,2$ Kg/litro

RESIDUO SECCO: 0%.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:

In genere l'introduzione del ritardante nei rivestimenti a spessore si effettua dai 25° C in poi. In ogni caso, comunque, l'applicazione dei rivestimenti nella stagione calda deve essere fatta in ombra e con temperatura del supporto non superiore a 40°C.

PERCENTUALE DI UTILIZZO: fino allo 0,5% (120 g di ritardante per latta da 24 Kg) in funzione delle condizioni ambientali e delle modalità applicative.

SOVRAVERNICIATURA: Non comporta nessun rischio per eventuali sovraverniciature.

MAGAZZINAGGIO: Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).

COLORE: Trasparente.

NORME DI SICUREZZA: Pur non essendo soggetto ad etichettatura si raccomanda di osservare scrupolosamente le precauzioni d'uso durante la manipolazione utilizzando idonei mezzi di protezione individuale. Non disperdere i residui nei corsi d'acqua. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.