

DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione acquosa composta da additivi idrofobizzanti e da sostanze ad ampio spettro specifiche per il trattamento di muffe ed alghe. Da utilizzare in abbinamento con SOLUZIONE COMBAT PLUS.

IMPIEGO: per la pulizia ed il ripristino di superfici murali esterne fortemente infestate da muffe ed alghe persistenti.

Nel caso si voglia eseguire solo la **pulizia**: seguire il ciclo sotto riportato limitatamente ai punti 1,2,3.

Nel caso si desideri il **ripristino delle superfici** contaminate eseguire il ciclo completo.

1. Pulizia di tutte le superfici (anche delle zone apparentemente non contaminate) con SOLUZIONE COMBAT PLUS. Qualora non sia prevista la sovrapplicazione di una pittura, si consiglia di effettuare preliminarmente una prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano discolorazioni prima di estendere il trattamento a tutta la superficie.
2. Dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente con idropulitrice a bassa pressione in modo da eliminare completamente ogni traccia del trattamento e lasciare asciugare perfettamente e comunque almeno 12 ore prima di proseguire. Durante il risciacquo si genera schiuma, continuare a lavare finché scompare.
3. Trattamento di tutte le superfici esterne (anche quelle non contaminate) con BIOCID PLUS steso a pennello o a rullo a rifiuto senza lasciare colature. Proteggere dall'acqua fino ad essiccazione avvenuta.
4. Su superficie asciutta, e comunque almeno 8 ore dopo l'applicazione del Biocid Plus, applicare due mani di NANOTECH SILOX o di INFINITY QUARZ PREVEN. Nel caso di superfici poco coese o sfarinanti applicare preventivamente una mano di fissativo all'acqua a forte penetrazione FIXACRIL o di ISOMUR fissativo isolante al solvente a base di pliolite ed aspettare 12-24 ore.

TIPO DI SUPPORTO: Supporti cementizi, rivestimenti o pitture infestate da muffe ed alghe.

PESO SPECIFICO AL COLLAUDO: 1,05 Kg/litro \pm 0,05

DILUIZIONE: pronto all'uso.

RESA MEDIA INDICATIVA: 10 m²/litro *

APPLICAZIONE: Preferenzialmente con pennello a setole dure, insistendo per fare penetrare in profondità. Alternativamente a rullo.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +10 C° e +35° C.

UMIDITA' RELATIVA: < 80 %

AVVERTENZE:

- La riuscita dei cicli è strettamente legata alle modalità dell'intervento, al grado di infestazione ed alle variabili ambientali per cui non è possibile predeterminarne la durata nel tempo.
- Non aggiungere BIOCID PLUS ad altri prodotti.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° e +40° C. Utilizzare entro tre mesi dalla fornitura (shelf life). TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA: Usare guanti impermeabili ed occhiali antispruzzo. In caso di contatto con la pelle ed occhi lavare abbondantemente con acqua. Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com